

XEVA-19LB-80°

Espuma crosslink en base polietileno de baja densidad y EVA

Propiedad Física	Valor		Tolerancia	Unidad	Método
Dureza	80°	(26° C)	+/- 5°	Shore C	EVA-IT-CA-05
Densidad	19.0		+/- 15%	lb/ft3	ASTM D3575
Tensión	19.63		MIN	kg/cm2	ASTM D3575
Desgarre	17.07		MIN	kg/cm	ASTM D3575
Elongación	128		+/- 15	%	ASTM D3575
Encogimiento	1.46		MAX	%	ASTM D3575
Set de compresión	10		MAX	%	EVA-IT-CA-01

Medidas Disponibles

	Molde	Textura	Espesor	Unidad	Ancho	Unidad	Largo	Unidad
Opción 1	113-18T	Liso	20	Milímetros	0.85	Metros	1.70	Metros
Opción 2	114-21T	Liso	24	Milímetros	0.95	Metros	1.80	Metros
Opción 3	114-25T	Liso	28	Milímetros	0.95	Metros	1.80	Metros
Opción 4	RMX5-27.5T	Liso	35	Milímetros	1.10	Metros	2.20	Metros
Opción 5								
Opción 6								
Opción 7								

Tolerancias de Espesor: En block completo la tolerancia es de +/- 1 mm. Medio Block es de +/- 0.5 mm. Debajo de medio block es +/- 0.3 mm.

Tolerancia de largo y ancho: La tolerancia es de +/- 5 cm

Atributos Visuales

La Espuma Crosslinked de Polietileno y EVA es un material reticulado que pasa por un proceso intenso de expansión. En el cual es muy común tener algunos defectos en la lámina o rollo, tales como Pinhole, Bubuja, o capote. Sin embargo la lámina debe de tener un aprovechamiento de al menos un 95%.
Nota: Se recomienda cortar el material a una temperatura entre 20° y 30°.